

PRODOTTO	NORME		ANALISI CHIMICA								CARATTERISTICHE MECCANICHE			
	AWS	EN	C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	Nb	Fe	Rm [MPa]	Rp0.2 [MPa]	A [%]	KV [J]
TRUWELD E 6010	AWS A5.1: E 6010	ISO 2560-A E 38 3 C 21	0,11	0,50	0,20					resto	>470	>380	>25	(-30°C) 5J
TRUWELD E 7010	AWS A5.5: E 7010-G	ISO 2560-A E 42 3 Z C 21	0,12	0,70	0,30		0,25	0,25		resto	550-620	450	>25	(-30°C) 4J