

PRODOTTO	ANALISI CHIMICA									NORME		CARATTERISTICHE MECCANICHE
	C	Si	Mn	Cr	Mo	Nb	V	W	Altri	EN ISO 14700	DIN 8555	DUREZZA
TRUCORE 4550	0,5	0,60	1,50	5,5	0,60					T Fe 6	MSG6-GF-60-GP	57-62 HRC
TRUCORE 4600	0,5	1,30	1,30	5,5	1,30		0,3	1,3		T Fe 9	MSG3-GF-60-GPZ	57-62 HRC
TRUCORE 600 TIC	1,8	0,50	1,40	7	1,40				Ti 5,0	T Fe 8-60-GP		56-58 HRC
TRUCORE 4600 SUPER	0,45	3,00	0,40	9						T Fe 8	MSG6-GT-60-GP	57-62 HRC
TRUCORE 4630	3,8	1,20	0,80	22			0,8	0,8	B1,0	T Fe 16-65-GZ		65-64 HRC
TRUCORE 4650	5,2	1,20	0,10	21	7,00	7	1	2		T Fe 16-65-GZ		63-65 HRC