

PRODOTTO	ANALISI CHIMICA							NORME	CARATTERISTICHE MECCANICHE
	C	Si	Mn	Ni	Fe	Ti	TIPO		DUREZZA
TRUCORE 5250	<0,10	<0,10	3,00	36,00	resto		animato	Werkstoff Nr. 1.3912	140-160 HB
TRUCORE 5600	0,4	0,50	4,00	resto	38		animato	DIN 8555 MF NiFe-2	150-190 HB
TRUMIG NiFe 55	0,02	0,15	0,30	resto	44		pieno	EN ISO 1071-S C NiFe-1	180-200 HB
TRUMIG ER Ni 1	0,02	0,90	0,60	resto	0,3	2	pieno	EN ISO 18274 - S Ni 2061	180 HB