

PRODOTTO	ANALISI CHIMICA									NORME	CARATTERISTICHE MECCANICHE
	Cr	C	Mo	Si	W	Ni	Co	Fe	Mn	AWS A5.21	DUREZZA
STELLITE Gr. 1	29,00	2,50	-	1,00	12,00	-	resto	3,50	1,00	ERCCoCr-C	51-58
STELLITE Gr. 6	28,00	1,20	-	1,00	4,50	<3,0	resto	5,00	1,50	ERCCoCr-A	36-45
STELLITE Gr. 6 LC	28,00	0,90	-	1,00	5,00	-	resto	5,00	1,50	ERCCoCr-A	34-36
STELLITE Gr. 12	30,00	1,90	-	1,00	8,50	-	resto	5,00	1,50	ERCCoCr-B	45-51
STELLITE Gr. 21	27,00	0,20	5,00	-	3,00	<3,0	resto	5,00	-	ERCCoCr-E	28-40
STELLITE Gr. 25	20,00	0,10	-	1,00	15,00	9,00	resto	5,00	1,00		20-45